



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

UK20749 AIR O1 FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
Non presente
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 38-47
RDP su TG 42 - PESO Kg 0,839



PROFESSIONAL



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode e leggere U-Power della linea Professional, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale Golia 0 Joule, antistatiche, resistenti agli idrocarburi e oli, antiscivolo e suola PU/PU.

PUNTALE "Non presente"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

≥ 14

20345:2022

23,5

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

≥ 14

23,0

SOLETTA "Non presente"

Resistenza alla perforazione N

≥ 1100

Conforme

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

< 10⁹ Ω

N.A.

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento acqua dopo 60'

≤ 30%

N.A.

Acqua trasmessa dopo 60'

≤ 0,2 gr

N.A.

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)

≥ 0,8

114,8

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

≥ 15

918,8

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)

≥ 2

19,0

Coefficiente di permeabilità mg/cm²

≥ 20

153

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

25.600 cicli

Conforme

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

12.800 cicli

Conforme

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

≥ 400 cicli

Nessun danneggiamento

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³

≤ 150

45

Resistenza alle flessioni mm

≤ 4

2,8

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

≥ 3

4,3

Resistenza agli idrocarburi (variaz. % Volume)

≤ 12

4,2

Assorbimento di energia del tacco J

≥ 20

34

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)

≥ 0,31

0,37

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)

≥ 0,36

0,41

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)

≥ 0,19

0,20

SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

≥ 0,22

0,31