



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA	FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE	
RK10104 MORRISON S3S CI FO SR ESD Natural Confort 11 Mondopoint Compotoe CALZATURA TIPO "B" TAGLIE 35-48 RDP su TG 42 - PESO Kg 1,082		 		
DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE	
Scarpe da lavoro antinfortunistiche alte altamente resistenti all'abrasione con puntalino di rinforzo in poliuretano. Tomaia in Putek Plus e fodera interna ultra traspirante a tunnel d'aria WingTex per un benessere prolungato .	PUNTALE "Compotoe" Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	20345:2022	OTTENUTO	
Scarpa antiscivolo con battistrada in PU compatto e suola antiolio, anti-abrasione e antistatica .	SOLETTA "Save & Flex Plus" Resistenza alla perforazione N	≥ 14 ≥ 14	19,0 21,5	
Morrison è un modello di calzatura di sicurezza totalmente "Metal Free" con puntale in composito Airtoe e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus cucito direttamente sulla tomaia per una protezione del 100% della superficie del piede.	CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA	< 10 ⁹ Ω	Conforme	
Scarpe antinfortunistiche con protezione della suola dal freddo (A temp. ≤ 10 °C.) che le rende perfette in ambiente umido e freddo in modo particolare per l' industria meccanica , il settore trasporti e logistica , il cartiere , gli elettricisti , i falegnami , gli artigiani in generale, i magazzinieri e il settore automotive .	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60' Assorbimento acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ²	≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	6 0 2,8 22,8	
Comfort e benessere sono garantiti dal sottopiede New ErgoDry progettato per seguire la morfologia del piede che è anche lavabile, traspirante, antiscivolo, antiabrasivo, antibatterico e antistatico .	FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ² Resistenza all'abrasione cicli SECCO Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	≥ 2 ≥ 20 25.600 cicli 12.800 cicli	23,7 189,7 Conforme Conforme	
Calzatura da lavoro uomo e donna.	SOTTOPIEDE Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento	
	SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm ³ Resistenza alle flessioni mm Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) Assorbimento di energia del tacco J	≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	114 0,6 3,6 0,9 29	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)	≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,49 0,47 0,45 0,43	