

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
SCHEDA TECNICA	FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE	
OUT10104 - STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZATURA TIPO "B" RDP su TG 42 PESO 1621g TAGLIE 35-49				
DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE		NORMA EN ISO	VALORE
Le scarpe antinfortunistiche Stride della linea Red Fit offrono un mix ideale di protezione, comfort e resistenza, perfetto per chi affronta quotidianamente lavori dinamici e impegnativi. La tomaia in pelle pull-up idrorepellente con puntalino in PU extra rinforzato assicura la massima durata e protezione da usura e urti. Il puntale FiberToe e la soletta antiperforazione Save & Flex® PLUS garantiscono sicurezza completa da impatti e perforazioni, mantenendo la scarpa estremamente confortevole e leggera. La suola PU/PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica offre stabilità anche su superfici difficili. Le tre solette intercambiabili U-Power original incluse in confezione permettono una perfetta personalizzazione della calzata e del comfort. Queste scarpe da lavoro U-Power sono particolarmente indicate per chi lavora nella logistica, manutenzione e produzione, o in tutti quei settori che richiedono spostamenti continui e lunghe permanenze in piedi, assicurando sempre comfort, sicurezza e massima performance in ogni attività svolta.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
	PUNTALE Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm		≥14 ≥14	15,5 20,5
	INSERTO ANTIPERFORAZIONE Resistenza alla perforazione		≥1100N	Conforme
	RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA Risultato della misurazione		<10°ohm	Conforme
	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60' Assorbimento Acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h) Coefficiente di permeabilità mg/cm^2		≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15	4,4 4,4 1,4 15,3
	FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h) Coefficiente di permeabilità mg/cm^2 Resistenza all'abrasione		≥2 ≥20 12800/25600 cicli	77,5 620,2 Nessun foro
	SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3 Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm Assorbimento di energia del tacco J		≤150 ≥3 ≥20	0,96 3,4 47
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)		≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	0,42 0,41 0,30 0,34